

**MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS (TYP.)**

Reinheit		[Gew.-%]	> 99,5
Dichte		[g/cm <sup>3</sup> ]	≥ 3,90
Offene Porosität		[Vol-%]	0
Mittlere Kristallitgröße		[µm]	20
Biegebruchfestigkeit $\sigma_m$ DIN EN 843-1		[MPa]	350
Weibull-Modul		[-]	≥ 10
Bruchzähigkeit $K_{Ic}$ SEVNB		[MPa*m <sup>0,5</sup> ]	3,5
Druckfestigkeit		[MPa]	2500
Elastizitätsmodul (statisch)		[GPa]	380
Poisson-Zahl		[-]	0,22
Härte HV1		[-]	1640
Maximale Einsatztemperatur in Luft		[°C]	1950
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	-100 - 20 °C	[10 <sup>-6</sup> /K]	5,5
	20 - 500 °C		7,3
	20 - 1000 °C		8,2
Spezifische Wärme 20 °C		[J]/(kg*K)	900
Wärmeleitfähigkeit	20 °C	[W/m*K]	34,9
	1000 °C		6,8
	1500 °C		5,3
Elektrische Durchschlagfestigkeit		[kV/mm]	> 30
Dielektrizitätskonstante	70 MHz	[-]	9,8
	180 MHz		9,8
	30 - 40 GHz		9,8
Dielektrischer Verlustwinkel	70 MHz	[-]	3,8*10 <sup>-4</sup>
	180 MHz		2,5*10 <sup>-4</sup>
	30 - 40 GHz		1,4*10 <sup>-4</sup>
Typische Farbe		[-]	weiß

Für die in der Tabelle angegebenen Eigenschaftswerte gilt sinngemäß die Vorbemerkung zu DIN 60672-2, wonach die mitgeteilten Werte nur für die Probekörper gelten, an denen sie gemessen worden sind. Die Übertragung auf andere Formen ist daher nur bedingt zulässig. Die genannten Werte sind als Richtwerte aufzufassen. Sie beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C, sofern nicht anders angegeben.