



KERAMISCHE GLEITLAGER FÜR MAGNETRÜHRER

www.kyocera-fineceramics.de


KERAMISCHE GLEITLAGER

Substanzen wie Pulver und Flüssigkeiten in aseptischen Anlagen gemischt. Die Sterilisierbarkeit aller mechanischen Komponenten ist in diesen Anlagen Voraussetzung für einen fehlerfreien Betrieb. Bei diesen Anwendungen werden bevorzugt Magnet-**Verbindung** zwischen dem Motor und dem Rotor Magnetfeld übertragen. Diese Kraftübertragung ersetzt schwer zu sterilisierende Dichtungssysteme wie Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung. Das Risiko einer Verunreinigung des Endprodukts wird mit der Magnetkopplung deutlich reduziert. Für die problemfreie Funktion der Magnetrührer sind keramische Gleitlager von entscheidender Bedeutung. Sie sind mediengeschmiert und stehen ständig in direktem Kontakt mit dem Rührgut. Chemisch aggressive Flüssigkeiten und Pasten angereichert mit abrasiven Partikeln sind neben schroffen Temperaturwechseln durch Reinigungsprogramme hohe Herausforderungen werden aus unterschiedlichen Keramikmaterialien gefertigt. Mit der Entwicklung von speziellen Oberflächen konnte eine Reduzierung der Reibung und **zufriedenstellende Notlaufeigenschaften** erzielt werden. Die Gleitpartner sind perfekt aufeinander abgestimmt, wobei enge Toleranzen und Oberflächenanforderungen eingehalten werden. Der umfangreiche Maschinenpark von Kyocera ist darauf ausgelegt diese hohen Anforderungen zu erfüllen.

Das statische, robuste Innenlager ist an der Tankplatte des Behälters befestigt und das rotierende Außenlager ist im Rührkopf integriert. Das Innenlager aus Zirkonoxid zeigt eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Beschädigungen, wie sie bei unvorsichtiger Montage oder Demontage durch plötzliches Absinken des Rotors auftreten können. Die mediengeschmierten keramischen Gleitlager erübrigen jede zusätzliche Schmierung.

Bei der Herstellung von Arzneimitteln werden Die polierten Oberflächen und Reaktionsträgheit der Keramik erleichtert das Reinigen und Sterilisieren auch bei schwierigen Medien. Die Materialien überstehen erhebliche Temperaturschwankungen der programmgesteuerten Reinigung und Sterilisation ohne Demontage (CIP/SIP). rührer eingesetzt, bei denen **keine mechanische** Das Keramikmaterial beider Lagerteile stammt aus einer Quelle, sodass Sie beim Kauf von Lagern des Rührers besteht. Das Drehmoment wird mittels bei Kyocera die Gewissheit haben, dass die Rückverfolgbarkeit des Materials gegeben ist. Beide Materialien sind in Bezug auf enge Toleranzen und Oberflächenqualitäten perfekt aufeinander abgestimmt.

Für verschiedene Bauformen und Einbaulösungen können wir Gewinde in Keramik einbringen oder Keramik mithilfe von Schrumpfpassung in Metallgehäusen integrieren. Seit vielen Jahren liefern wir unsere Lager für wichtige pharmazeutische Anwendungen an die größten Hersteller von Magnetrührern. Kyocera setzt für diese Art von Lagerung ausschließlich Keramiken ein, die FDA-Anfordefür die Lagerwerkstoffe. Bolzen und Lagerring rungen erfüllen und der USP Klasse VI entsprechen. Kyocera unterstützt Sie bei der Suche nach der besten keramischen Lösung für Ihre Rühranforderungen.



Kombination aus Zirkonoxid FZM und Siliziumkarbid StarCeram[®] S

- ▶ Zirkonoxid (FZM) wird wegen seiner hohen Schlagfestigkeit (hohe Elastizität/niedriges E-Modul) verwendet
- > Siliziumkarbid (SSiC) wird wegen seiner Härte und Verschleißfestigkeit verwendet

Warum Keramik?

Keramische Lager gehören zu den wichtigsten Teilen im Rührer:

- Direkter Kontakt mit dem hochwertigen Produkt (Produkt geschmiert)
- ▶ Einwirkung von Reinigungschemikalien und Temperaturwechsel

Wesentliche Vorteile

- ▶ Keine Kontamination durch mechanischen Abrieb
- ▶ Biokompatibilität: Einhaltung der FDA-Vorschriften und für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie erforderliche USP Klasse VI-Zertifizierung
- ▶ Gute Thermoschockbeständigkeit CIP/SIP möglich (ortsgebundene Reinigung und Sterilisation)
- ▶ Perfekte Oberflächenbeschaffenheit und -qualität Ra < 0,5 µm
- ▶ Keine Produktrückstände oder Bakterienwachstum
- Geringe Scherkräfte (Partikelabrieb unterhalb der Nachweisgrenze)
- ▶ Minimierte Reibungskraft
- ▶ Notlaufeigenschaften
- Enge Toleranzen für perfekte Passgenauigkeit zwischen den Lagern (bis zu 5 μm)
- Einfache Konstruktion verhindert Produkteinschlüsse (keine Produktablagerungen zwischen den Lagerflächen)
- ▶ Einfache Wartung keramische Lagerteile können vom Anwender vor Ort ausgetauscht werden

Unsere Stärken

- ▶ Erfolgreich in der Anwendung bewährt
- ▶ Beide Keramikmaterialien aus einer Quelle
- ► Hochpräzise Schleiftechnologien
- Metall-Keramik-Verbindungen oder Gewinde in Keramiken möglich

Materialeigenschaften

Hauptkomponenten - ZrO₂, MgO SiC Rostfr Staft Eigenschaften des Mikrogefüges Dichte g/cm³ ≥ 5,70 3,16 7,8 Offene Porosität Vol. % 0 0 0 Wasseraufnahme % 0 0 - Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften GPa 10,7 23 7,2 (HN Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit π _m MPa 185 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*mos 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)						
Flauptkomponenten - ZrO₂₂ MgO Sit. Stah Eigenschaften des Mikrogefüges Dichte g/cm³ ≥ 5,70 3,16 7,8 Offene Porosität Vol. % 0 0 0 Wasseraufnahme % 0 0 0 Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften Härte (HV1) GPa 10,7 23 7,2 (HN Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0,5} (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400	Eigenschaften	Einheit	FZM	StarCeram [©] S	Metall	
Dichte g/cm³ ≥ 5,70 3,16 7,8 Offene Porosität Vol. % 0 0 0 Wasseraufnahme % 0 0 - Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften - - - - Mechanische Eigenschaften MPa 2000 > 2500 170 Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m⁰.5 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften ** 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45	Hauptkomponenten	-	ZrO ₂ , MgO	SiC	Rostfreier Stahl	
Offene Porosität Vol. % 0 0 0 Wasseraufnahme % 0 0 - Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften Wechanische Eigenschaften Wechanische Eigenschaften WPa 10,7 23 7,2 (HV Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 (DIN EN 843-1) 450 500 (DIN EN 843-1) 450 210 (DIN EN 843-1) 400 210 (DIN EN 843-1) 400 210 (DIN EN 843-1) 400 210 (DIN EN 843-1) 400 (DI	Eigenschaften des Mikrogefüges					
Wasseraufnahme % 0 0 - Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften Härte (HV1) GPa 10,7 23 7,2 (HV) Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0.5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*k) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10.6 (M*K) 10.6 (M*K) 10.6 (M*K)	Dichte	g/cm³	≥ 5,70	3,16	7,8	
Mittlere Kristallgröße μm 50 - - Mechanische Eigenschaften Härte (HV1) GPa 10,7 23 7,2 (HV Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0,5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 106/K	Offene Porosität	Vol. %	0	0	0	
Mechanische Eigenschaften Härte (HV1) GPa 10,7 23 7,2 (HV) Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0.5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10.6 4.4 13	Vasseraufnahme	%	0	0	-	
Härte (HV1) GPa 10,7 23 7,2 (HV Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0.5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10.6 4.4 13	Mittlere Kristallgröße	μm	50	-	-	
Druckfestigkeit MPa 2000 > 2500 170 Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 Elastizitätsmodul (E-Modul) GPa 185 (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0,5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/K 10-6/K 10-6 144 13	Mechanische Eigenschaften					
Biegefestigkeit σ _m MPa 500 (DIN EN 843-1) 450 500 (DIN EN 843-1) 440 210 (DIN EN 843-1) 440 (DIN E	Härte (HV1)	GPa	10,7	23	7,2 (HV10)	
Blegerestigkeit om)ruckfestigkeit	MPa	2000	> 2500	1700	
Elastizitatsmodul (E-Modul) GPa (statisch) 440 210 Poissonzahl - 0,3 0,17 0,3 Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0,5} 6,3 (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10.6/K 10.6 4.4 13	Biegefestigkeit σ _m	MPa		450	500	
Bruchzähigkeit K _{Ic} MPa*m ^{0,5} (SEVNB) 2-3 - Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur °C 900 1400 120-2 Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45	:lastizitätsmodul (E-Modul)	GPa		440	210	
Thermische Eigenschaften Maximale Betriebstemperatur Spezifische Wärme 20 °C Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) MPa*m³/³ (SEVNB) 2-3 1-0-6/K (SEVNB) 2-3 1-0-6/K (SEVNB) 10-6 (SEVNB) 10-6 10-	oissonzahl	-	0,3	0,17	0,3	
Maximale Betriebstemperatur°C9001400120-2Spezifische Wärme 20 °CJ/(kg*K)400670502WärmeleitfähigkeitW/(m*K)320045Wärmeausdehnungskoeffizient10-6/K10-64412	Bruchzähigkeit K _{Ic}	MPa*m ^{0,5}		2-3	-	
Spezifische Wärme 20 °C J/(kg*K) 400 670 502 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient	Thermische Eigenschaften					
Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) 3 200 45 Wärmeausdehnungskoeffizient 10.6/K 10.6	Maximale Betriebstemperatur	°C	900	1400	120-280	
Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/K 10-6	spezifische Wärme 20 °C	J/(kg*K)	400	670	502	
Wärmeausdehnungskoeffizient 20-300 °C 10-6/K 10,6 4,4 12	Värmeleitfähigkeit	W/(m*K)	3	200	45	
	Värmeausdehnungskoeffizient 20-300°C	10 ⁻⁶ /K	10,6	4,4	12	
Elektrische Eigenschaften	Elektrische Eigenschaften					
Spezifischer elektrischer Widerstand $\Omega \cdot \text{cm}$ 10^{10} 10^8 10^4		Ω•cm	10 ¹⁰	108	10 ⁻⁶	
Typische Farbe - gelb schwarz -	ypische Farbe	-	gelb	schwarz	-	

Die charakteristischen Werte können je nach Form und Betriebsbedingungen der Produkte variieren.



Außenlager aus Siliziumkarbid StarCeram[®] SSiC, Innenlager aus Zirkonoxid FZM



Innenlager aus Siliziumkarbid StarCeram[©] SSiC



Keramik durch Schrumpfpassung in Metallgehäuse integriert



Rührer aus Aluminiumoxid



Innenlager auf der Tankplatte

Endkonturnahe Formgebungsmethode

Für Rührer kann Kyocera Elemente von äußerst komplexer Form durch endkonturnahes Gießen herstellen (F-Molding). Mit dieser Methode wird das Bauteil direkt in der Form gegossen, wie es später benötigt wird. Es ist keine Grünbearbeitung vor dem Sintern erforderlich. Mit dieser Methode werden Bearbeitungskosten im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren deutlich reduziert.

Vorteile

- ▶ **Komplexe Form**: Es können Formen gegossen werden, die bearbeitungstechnisch nicht herstellbar sind.
- ▶ Kosteneinsparung durch **geringeren Materialabtrag** (verglichen mit kaltisostatischem Pressen)
- ▶ Kosteneinsparung durch **weniger Bearbeitung** (verglichen mit kaltisostatischem Pressen)
- ▶ **Einsparung von Initialkosten:** günstige Gießformen (verglichen mit Spritzguss / Uniaxialpressen)

Beispiele


F-Molding bietet erhöhten Freiheitsgrad in Formgebung und Herstellung. Materialien: Zirkonoxid, Siliziumnitrid, Siliziumcarbid, Cordierit



Zirkonoxid (Z206N)







Siliziumnitrid (SN240)

04 05

Über Kyocera

Kyocera mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochpräzisen und hochwertigen Keramikkomponenten und -produkten für unterschiedlichste Anwendungen. Kyocera bietet heute über 200 Arten von keramischen Werkstoffen, darunter Oxid- und Nicht-Oxid-Materialien, einige spezielle Verbundwerkstoffe, sowie modernste Technologien und Dienstleistungen an, die auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt sind. Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Keramik kommt bei der Herstellung von sehr präzisen, qualitativ hochwertigen Produkten zum Einsatz, die in verschiedenen Bereichen verwendet werden.

Mit der Übernahme zweier feinkeramischer Produktionsanlagen im Jahr 2019, ist Kyocera nun in der Lage, schnell auf Kunden in Europa zu reagieren und die wachsende Marktnachfrage von Feinkeramikkomponenten für Industriemaschinen zu decken. Kyocera bietet Lösungen im Bereich der Hochleistungskeramik an, die von der Entwicklung über Rapid Prototyping bis zur Serienfertigung, sowie vom Pulver über Rohlinge bis hin zu komplexen Formteilen unterschiedlicher Größe reichen. Kyocera liefert Systemkomponenten für Hochtechnologieanwendungen in den Bereichen der Elektro- und Sensortechnik, dem Maschinenbau, der Analysetechnik sowie der Medizin- und Halbleitertechnik.

Der Keramikexperte mit mehr als 60 Jahren Materialexpertise liefert seine Gleitlager seit vielen Jahren an führende Hersteller von Magnetrührern für essenzielle pharmazeutische und Nahrungsmittelanwendungen.



Europäischer Hauptsitz:

KYOCERA Europe GmbH

Fritz-Müller-Straße 27 73730 Esslingen / Deutschland Tel: +49 711 93 93 4-0 E-Mail: info.fc@kyocera.de www.kyocera-fineceramics.de

Vertriebsniederlassung Neuss:

KYOCERA Europe GmbH

Hammfelddamm 6 41460 Neuss / Deutschland Tel: +49 2131 16 37-0 E-Mail: info.fc@kyocera.de www.kyocera-fineceramics.de

Vertriebsniederlassung Frankreich:

KYOCERA Fineceramics SAS

Parc Icade Orly - Rungis 21 Rue de Villeneuve 94150 Rungis / Frankreich Tel: +33 1 41 73 73-30 E-Mail: sales.france@kyocera.de www.kyocera-fineceramics.fr

Vertriebsniederlassung Vereinigtes Königreich:

KYOCERA Fineceramics Ltd

Prospect House, Archipelago, Lyon Way Frimley, Surrey. GU16 7ER / Vereinigtes Königreich Tel: +44 1276 69 34 50 E-Mail: salessupport@kyocera.de www.kyocera.co.uk

Produktionsstandort und Vertriebsniederlassung:

KYOCERA Fineceramics Precision GmbH

Lorenz-Hutschenreuther-Straße 81 95100 Selb / Deutschland Tel: +49 9287 807-0 E-Mail: info@kyocera-precision.com www.kyocera-precision.com

Produktionsstandort und Vertriebsniederlassung:

KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH

Steinzeugstraße 92 68229 Mannheim / Deutschland Tel: +49 621 40547-400 E-Mail: info@kyocera-solutions.de www.kyocera-solutions.de

Vertriebsniederlassung Nordeuropa:

KYOCERA Fineceramics Nordics AB

Stormbyvägen 6 163 55 Spånga / Schweden Tel: +46 8 44 66-910 E-Mail: info@kyocera-solutions.se www.kyocera-solutions.se © 2021 KYOCERA Europe GmbH We reserve the right to make changes without prior notice.